

PARTE A - LAVAGGIO

COME SI LAVAVA IL CALCESTRUZZO

DILUIZIONE: 1+4 (500 ml di prodotto in 2 litri di acqua)



1. Iniziare il ciclo di lavaggio 24 ore dopo la stuccatura cementizia (sconsigliamo stucco epossidico).
2. Dopo la stuccatura delle mattonelle, su pavimento asciutto, effettuare il lavaggio.
3. Diluire il prodotto **B lavaggio** con acqua rispettando le diluizioni consigliate.
4. Proteggere eventuali superfici (lignee, zincate, ramate, ecc...) che potrebbero venire a contatto e quindi essere aggredite dal prodotto.
5. Distribuire la soluzione diluita sulle mattonelle e lasciare agire 5-20 minuti.
6. Detergere la superficie con tampone per lavare il prodotto e per aprire le porosità.
7. Assicurarsi di risciacquare bene con acqua utilizzando una spugna umida.
8. Asciugare il prodotto in eccesso. Raccogliere con bidone aspira-liquidi o panni di cotone prima che venga riassorbita dal materiale.
9. Aspettare 24/48 ore (a temperature di minimo 20°C) per un'asciugatura completa.

PARTE B - TRATTAMENTO

COME SI TRATTA IL CALCESTRUZZO

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



FUORI POLVERE: 1 ora.

CALPESTABILITÀ: 2 ore.

ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore

PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.

1. Passate 24/48 ore, dopo il lavaggio delle mattonelle e su pavimento pulito e asciutto, effettuare il trattamento.
2. Agitare prima dell'uso. Versare il contenuto della bottiglietta **C trattamento** in un recipiente.
3. Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull'intera superficie, in modo da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.
4. Stendere il prodotto con pennello/vello in modo uniforme sulla superficie in cemento fino a quando risulta saturata. Non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
5. Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.



KIT CALCESTRUZZO ESTERNI, BAGNO E CUCINA

ISTRUZIONI D'USO

Adatto per pavimenti posati a colla su massetto asciutto, planare e compatto.


RESA: 10 MQ

PARTE C - FINITURA


COME SI FINISCE IL CALCESTRUZZO

DILUIZIONE: Pronto all'uso, ma può essere diluita fino al 50% con acqua distillata.

UTILIZZO: Usare 500 ml per la prima mano e gli altri 500 ml per la seconda.



**500 ml
PRODOTTO**



**500 ml
PRODOTTO**

1. 2 ore dopo il trattamento delle mattonelle, su pavimento pulito e asciutto, effettua la finitura.
2. Agitare prima dell'uso; versare il contenuto della bottiglietta **D finitura** in un recipiente.
3. Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull'intera superficie, in modo da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.
4. Stendere il prodotto con pennello/vello in modo uniforme sulla superficie in cemento fino a quando risulta saturata; non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
5. Passare la seconda mano dopo 2 ore dalla prima;
6. Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.

MANUTENZIONE CONSIGLIATA

Pulizia ordinaria (di tutti i giorni)

Consigliamo l'utilizzo del prodotto **FANGOROSA SOAP - Detergente universale per tutte le superfici**. In alternativa suggeriamo sapone neutro e acqua. Non utilizzare alcol, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.

Pulizia straordinaria

Consigliamo l'utilizzo del prodotto **Nutriente per superfici interne**.

Per la pulizia straordinaria non usare alcol, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.