



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le variazioni dimensionali e cromatiche, le spillature, rientrano nelle tolleranze di un processo produttivo manuale e sono da considerarsi, per questo, caratteristiche distintive del prodotto stesso.

Avvertenze generali

Evitare di stoccare all'esterno il materiale in quanto la presenza di acque meteoriche, qualora penetrassero nell'imballo, danneggerebbero il prodotto. Eseguire la posa del materiale in breve tempo per evitare che sulla superficie delle mattonelle si formino efflorescenze e / o stonalizzazioni.

L'esposizione a continui raggi UV può variare nel tempo il tono di colore delle cementine. Il pavimento di Cementine non va levigato.

Caratteristiche tecniche

- Lunghezza e larghezza ~ 0,2%
- Spessore ~ 0,2%
- Rettilinearità dei lati ~ 0,2%
- Identificazione Cemento CM1, sabbia e graniglia di marmo
- Caratteristiche Elevata resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ambientali.
Elevata resistenza ai raggi UV.
- Proprietà fisiche Lavabile - Temperatura di applicazione da + 5 ° C a + 45 ° C
- Resistenza ai carichi dinamici Copre un'ampia sollecitazione alle vibrazioni, dati l'omogeneità del materiale
- Rbk 500 kg / cmq
- Carico di rottura 600 kg / cmq
- Resistenza all'abrasione 85 kg / cmq
- Informazioni tossicologiche nessuna
- Assorbimento d'acqua (mattonella trattata) 0,1%

CONSIGLI DI POSA

- Le mattonelle devono essere installate su un massetto asciutto, planare e compatto, privo di oli, grassi, asperità, incrostazioni e polvere. Qualora ci fossero crepe nel massetto si consiglia di chiuderle con prodotti idonei. Dare al massetto il giustotempo di asciugatura. L'umidità di risalita può causare macchie sulla superficie;
- Posare a secco le piastrelle, per verificare lo squadra e la planarità del prodotto;
- La scelta del tipo di collante deve essere compatibile con il supporto esistente. Consigliato tipo bianco o grigio classe C2TE o C2TE S1.
- Applicare in modo uniforme il collante sul massetto usando una spatola a denti larghi. Applicare il collante anche sul retro delle piastrelle;
- Posizionare le mattonelle a mano, senza martellarle, lasciando una sottile fuga di 1-2 mm.;
- Verificare il corretto allineamento verticale ed orizzontale delle mattonelle;
- Utilizzare la colla per uniformare la planarità (mantenere sempre la superficie pulita);
- Aspettare la completa asciugatura a seconda dei tempi di essiccazione del collante.

Utilizzare il **KIT CEMENTO INTERNI** per il ciclo di trattamento.

Alla posa segue il pre-trattamento con il prodotto **FANGOROSA - A pre-trattamento** (aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi).
Aspettare 12/24 ore prima della stuccatura.

La superficie deve essere stuccata con stucco cementizio - grana fine (sconsigliamo stucco epossidico);

Il passaggio successivo alla stuccatura (24 ore dopo) è il trattamento composto dai seguenti passaggi:

- Lavaggio (**FANGOROSA - B lavaggio**) - aspettare 24/48 ore (a temperature di minimo 20°C) per un'asciugatura completa;
 - Trattamento (**FANGOROSA - C trattamento**) - aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi;
 - Finitura (**FANGOROSA - D finitura**) - 2 mani con vello - passare la seconda mano dopo 2 ore dalla prima;
- Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi.

Tutti i video tutorial sono disponibili su <https://www.youtube.com/channel/UCdkyYRr9M4EhLvPEwqinvuA>

MANUTENZIONE CONSIGLIATA

Pulizia ordinaria (di tutti i giorni)

Consigliamo l'utilizzo del prodotto **FANGOROSA SOAP - Detergente quotidiano universale per tutte le superfici**. In alternativa suggeriamo sapone neutro e acqua.

Non utilizzare alcol, candeggina, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.

Pulizia straordinaria

Consigliamo l'utilizzo del prodotto **Nutriente** per superfici interne.

Tutti i prodotti sono disponibili su www.fangorosa.com